

底盖包装牛皮纸袋验收标准

采购版-1.2 版

1.检验标准

1.1 检查水平及合格质量水平应符合以下规定

项目	检验内容及标准	不合格等级
外观	无异物、油物，无破裂等现象。	B
纸袋尺寸规格	符合标准 1.2 要求。	B
材质	70g/m ² -90g/m ² 牛皮纸。	A
粘合	随机试用，经包装后，纸袋粘合良好，不应有破裂散开等不良现象。	A
卫生指标	符合标准 1.3 要求。	A
包装标识	符合标准 4.1、4.2 要求。	C

5.2 尺寸规格要求

尺寸规格		型号			
		200D	113D	206D	209D
成品、规格	长/mm	700±10	1350±10	1350±10	800±10
	宽/mm	65±5	60±5	70±5	70±5
袋口周长/mm		210±2	202±2	225±2	250±2
中间贴边/mm		不低于15			
底 贴/mm		不低于20			

5.3 卫生指标

卫生标准	项目		指标
	铅（以Pb计），mg/kg	≤	5.0
	砷（以As计），mg/kg	≤	1.0
	荧光物质 254nm及365nm		合格
	脱色试验（水、正己烷）		阴性

供应商盖章确认处：_____

底盖包装牛皮纸袋验收标准

采购版-1.2 版

微生物要求	大肠菌群，MPN/100g ≤	30
	致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、溶血性链球菌）	不得检出

2.试验方法

- 2.1 外观检验
采用目视检查，正常视力相距 30cm 检查。
- 2.2 尺寸检验
以直尺和钢卷尺测量各部位尺寸，无需保留小数位。
- 2.3 材质检验
 - 2.3.1 将牛皮纸袋展开，从不同位置剪下 100mm * 100mm 小片 10 片；
 - 2.3.2 以电子天平分别称取小片牛皮纸重量，再将所称得重量*100 倍，分别计算，取其算术平均值作为测定结果，即为牛皮纸材质重量。
- 2.4 上车试用
随机试用，经包装后，纸袋粘合良好，不应有粘、破裂散开等不良现象。
- 2.5 卫生指标
 - 2.5.1 铅的测定
铅按照 GB 5009.11 规定执行。
 - 2.5.2 砷的测定
砷按照 GB 5009.12 规定执行。
 - 2.5.3 荧光物质测定
按照 GB/T 5009.78 规定执行。
 - 2.5.4 脱色实验
按照 GB/T 5009.78 规定执行。
 - 2.5.5 大肠菌群的测定
大肠菌群按照 GB 4789.3 规定执行。
 - 2.5.6 致病菌的测定
致病菌按照 GB/T 5009.78 规定执行。

3.检验规则

- 3.1 组批
产品以批为单位进行验收，以同一规格的原料、同一工艺连续生产的产品为一批。
- 3.2 供应商出厂检测报告
供应商首次供货时需出具外检报告（标准中所有检测指标，包括卫生指标），每次供货需出具出厂检测报告，出厂检测报告包括外观、材质、尺寸规格、微生物指标等检测项目；后续每半年提供一次外检报告。

供应商盖章确认处：_____

底盖包装牛皮纸袋验收标准

采购版-1.2 版

3.3 抽样方法

3.3.1 微生物：采用随机抽样，从每批产品中抽取至少 5 个样品进行试验。

3.3.2 外观、尺寸规格及材质检验水平与接收质量限按照 GB/T 2828.1 正常二次抽样方案进行检验。

● 检验水平和接收质量限（AQL）

检测项目	检验水平	不合格分类	接收质量限AQL
外观	S-4	A	0.65
		B	2.5
尺寸、上车试车	S-3	B	4.0
材质	S-1	A	2.5

● 正常检查二次抽样方案

检验水平	批量范围	接收质量限（AQL）	样本数	判定数组	
				Ac	Re
S-1	≥35 001	2.5	5	0	1
S-3	501~3 200	4.0	8	0	2
			8	1	2
	3 201~35 000	4.0	13	0	3
			13	3	4
	35 001~500 000	4.0	20	1	3
			20	4	5
	≥500 001	4.0	32	2	5
			32	6	7
S-4	1 201~10 000	0.65	20	0	1
		2.5	20	0	3
	10 001~35 000	0.65	20	3	4
			50	0	2
		2.5	50	1	2
			32	1	3
	35 001~500 000	0.65	32	4	5
			50	0	2
		2.5	50	1	2
			50	2	5
	≥500 001	0.65	50	6	7
			80	0	3
		2.5	80	3	4
			80	3	6
		2.5	80	9	10
			80	9	10

3.4 判定标准

尺寸、材质检测不合格以退货处理；上车试用粘合不合格以扣款允收处理；在使用过程中若发现有不良品作退货处理。

供应商盖章确认处：_____

底盖包装牛皮纸袋验收标准

采购版-1.2 版

3.5 不合格处理

不合格等级为 C 类，可作挑选使用或扣款允收；不合格等级为 B 类，视异常情况定，一般异常可作扣款，挑选使用，难作挑选的作退货处理；不合格等级为 A 类，退货处理。

4. 标示包装储运储存

4.1 标示

产品应附产品合格证, 合格证或外包装应有产品名称、规格、数量、生产日期、保质期、检验章、制造商名称、制造商地址、批号、防潮、防热、防冲击等标志。

4.2 包装

产品用橡皮筋或塑料绳捆好后装入纸箱中。

4.3 储运

运输工具应清洁、干燥，防止雨淋受潮、不得破损、湿气侵蚀。运输时应按易燃品的规定进行运输。

4.4 储存

应放置在整洁、干燥、通风的库房内，库房周围严禁烟火。生产日期与进厂日期之间的最大时间差距不得超过 3 个月，储存日期距生产日期不得超过 1 年。

5.附件

供应商盖章确认处：_____